

Mármol Crema Marfil

PROPIEDADES	RESULTADO
Origen	España
Densidad	2669 kg/cm ²
Coeficiente de dilatación térmica lineal	0,0043 mm/m ^{°C} .
Resistencia a la compresión	1854 Kg/cm
Resistencia a la Flexión	171 kg/cm ²

Se debe considerar un margen sobre los resultados anteriormente expuestos, pues estos fueron obtenidos de la manipulación de una muestra particular de un producto natural, por lo que estos deben ser considerados como referenciales.