

Mármol Café Faraón

PROPIEDADES	RESULTADO
Origen	Egipto
Densidad	2.7(g/cm ³)
Absorción	0.90%
Resistencia a la compresión	65.70 Mpa
Resistencia a la Flexión	10.50 Mpa

Se debe considerar un margen sobre los resultados anteriormente expuestos, pues estos fueron obtenidos de la manipulación de una muestra particular de un producto natural, por lo que estos deben ser considerados como referenciales.