

## GRANITO BLANCO SIENNA

PROPIEDADES	RESULTADO
Resistencia a la Compresión	2051 kg/cm
Resistencia a la Flexión	116 kg/cm
Coefficiente de Dilatación Térmica Lineal	0,0062 mm/m°C
Coefficiente de Absorción	0,35%.
Resistencia al Impacto: --- 3 Densidad	2603 kg/m.
Tonalidad de la plancha	Homogénea
Resistencia al tráfico	Alta

Se debe considerar un margen sobre los resultados anteriormente expuestos, pues estos fueron obtenidos de la manipulación de una muestra particular de un producto natural, por lo que estos deben ser considerados como referenciales.