

Mármol Royal Cream

PROPIEDADES	RESULTADO
Origen	Egipto
Densidad	2.67(gr/cm3)
Absorción	0.35%
Resistencia a la compresión	64,5 Mpa
Resistencia a la Flexión	120 kg/cm2

Se debe considerar un margen sobre los resultados anteriormente expuestos, pues estos fueron obtenidos de la manipulación de una muestra particular de un producto natural, por lo que estos deben ser considerados como referenciales.

Mármol Blanco Carrara

PROPIEDADES	RESULTADO
Origen	Italia
Densidad	2711 kg/cm ²
Absorción	0.115%
Resistencia a la compresión	1334 Kg/cm
Resistencia a la Flexión	202 kg/cm ²

Se debe considerar un margen sobre los resultados anteriormente expuestos, pues estos fueron obtenidos de la manipulación de una muestra particular de un producto natural, por lo que estos deben ser considerados como referenciales.