

## Mármol Crema Siena

PROPIEDADES	RESULTADO
Origen	Egipto
Densidad	2.72(gr/cm <sup>3</sup> )
Absorción	0.50%
Resistencia a la compresión	986 Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Flexión	198 Kg/cm <sup>2</sup>

Se debe considerar un margen sobre los resultados anteriormente expuestos, pues estos fueron obtenidos de la manipulación de una muestra particular de un producto natural, por lo que estos deben ser considerados como referenciales.